BALDOCER

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MODELO: BOXS MERIDIEN **MARCA:** BALDOCER, S.A.

FECHA: 24/09/2018 **FORMATO:** 33,3X100

CLASIFICACION DEL PRODUCTO ACABADO (UNE-EN-14411) **GRUPO:** BIII **ANEXO:** L

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL

UNE-EN-ISO-10545-2	REFERENCIA	RESULTADO
DIMENSIONES		330X1000
LONGITUD	± 0,5 %	0,12% / -0,11% 1000,2 mm
ANCHURA	± 0,5 %	0,12% / -0,11% 329,9 mm
RECTITUD DE LADOS	± 0,3 %	0,11% / -0,02%
ESPESOR	± 10,0 %	1,90% / -0,95% 10,5 mm
ORTOGONALIDAD	± 0,5 %	0,11% / -0,11%
PLANIMETRIA CENTRAL	+0,5 % / -0,3 %	0,09% / -0,01%
PLANIMETRIA LATERAL	+0,5 % / -0,3 %	0,18% / -0,04%
PLANIMETRIA DIAGONAL	± 0,5 %	0,08% / -0,02%

PROPIEDADES FISICAS

UNE-EN-ISO-10545-3

ABSORCION DE AGUA	E > 10,0%	14%

UNE-EN-ISO-10545-4

FUERZA DE ROTURA	MIN 600 N	1308
RESISTENCIA A LA FLEXION	MIN 12 N/mm²	21

UNE-EN-ISO-10545-7

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	REVOLUCIONES	PEI
	---	---

UNE-EN-ISO-10545-9

RESITENCIA AL CHOQUE TERMICO		CUMPLE

UNE-EN-ISO-10545-11

RESITENCIA AL CUARTEO		CUMPLE

UNE-EN-ISO-10545-12

RESITENCIA A LA HELADA		NO CUMPLE

UNE 67101

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE.MOHS		5

DETERMINACION DEL DESLIZAMIENTO

VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN UNE-ISO-12633 (PÉNDULO)	CLASE	---
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51130 (RAMPA PIES CALZADOS)	R	---
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51097 (RAMPA PIES DESCALZOS)	CLASE	---
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN ANSI A 326.3 (DCOF-BOT 3000E)		---

PROPIEDADES QUÍMICAS

UNE-EN-ISO-10545-13

RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO		CUMPLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA		GA
ADITIVOS DE PISCINA		GA
ÁCIDO CLORHÍDRICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CITRICO		GLA
HIDRÓXIDO POTÁSICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CLORHÍDRICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHA
ÁCIDO LÁCTICO		GHA
HIDRÓXIDO POTÁSICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHA

UNE-EN-ISO-10545-14

RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CUMPLE
ÓXIDO DE HIERRO-ÓXIDO DE CROMO		5
YODO EN ALCOHOL		5
ACEITE		5

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.

BALDOCER, S.A.
Ctra. La Pobla-Vall d'Alba Km. 4
Fax 964 330 033
12192 VILLAFAMÉS (Castellón)