

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

MODELO: MARYLAND NATURAL	MARCA: BALDOCER, S.A.
FECHA: 24/09/2018	FORMATO: 20X114
CLASIFICACION DEL PRODUCTO ACABADO (UNE-EN-14411)	GRUPO: Bla ANEXO: G

TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y ASPECTO SUPERFICIAL

UNE-EN-ISO-10545-2	REFERENCIA	RESULTADO
DIMENSIONES		200X1140
LONGITUD	± 0,6 %	0,05% / -0,20% 1140,0 mm
ANCHURA	± 0,6 %	0,10% / -0,15% 199,9 mm
RECTITUD DE LADOS	± 0,5 %	0,13% / -0,03%
ESPESOR	± 5,0 %	0,895% / -1,79% 11,2mm
ORTOGONALIDAD	± 0,5 %	0,15% / -0,20%
PLANIMETRIA CENTRAL	± 0,5 %	0,07% / -0,08%
PLANIMETRIA LATERAL	± 0,5 %	0,16% / -0,14%
PLANIMETRIA DIAGONAL	± 0,5 %	0,04% / -0,08%

PROPIEDADES FISICAS

UNE-EN-ISO-10545-3

ABSORCION DE AGUA	$E \leq 0,5\%$	0,2%
-------------------	----------------	------

UNE-EN-ISO-10545-4

FUERZA DE ROTURA	MIN 1300 N	2900
RESISTENCIA A LA FLEXION	MIN 35 N/mm ²	51,4

UNE-EN-ISO-10545-7

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION	REVOLUCIONES	PEI
	1500	3

UNE-EN-ISO-10545-9

RESITENCIA AL CHOQUE TERMICO		CUMPLE
------------------------------	--	--------

UNE-EN-ISO-10545-11

RESITENCIA AL CUARTEO		CUMPLE
-----------------------	--	--------

UNE-EN-ISO-10545-12

RESITENCIA A LA HELADA		CUMPLE
------------------------	--	--------

UNE 67101

DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE.MOHS		6
--	--	---

DETERMINACION DEL DESLIZAMIENTO

VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN UNE-ISO-12633 (PÉNDULO)	CLASE	1
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51130 (RAMPA PIES CALZADOS)	R	R10
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN DIN 51097 (RAMPA PIES DESCALZOS)	CLASE	C
VALOR DESLIZAMIENTO SEGUN ANSI A 326.3 (DCOF-BOT 3000E)		---

PROPIEDADES QUÍMICAS

UNE-EN-ISO-10545-13

RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO		CUMPLE
PRODUCTOS DE LIMPIEZA		GA
ADITIVOS DE PISCINA		GA
ÁCIDO CLORHÍDRICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CITRICO		GLA
HIDRÓXIDO POTÁSICO BAJA CONCENTRACIÓN		GLA
ÁCIDO CLORHÍDRICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHA
ÁCIDO LÁCTICO		GHA
HIDRÓXIDO POTÁSICO ALTA CONCENTRACIÓN		GHA

UNE-EN-ISO-10545-14

RESISTENCIA A LAS MANCHAS		CUMPLE
ÓXIDO DE HIERRO-ÓXIDO DE CROMO		5
YODO EN ALCOHOL		5
ACEITE		5

Los resultados contenidos en esta ficha se obtienen en nuestras instalaciones con aparatos calibrados, pero hay que tener en cuenta que no somos un laboratorio oficial acreditado, así pues, todos los datos son de carácter informativo y relativos a las piezas ensayadas.

BALDOCER, S.A.
Ctra. La Pobla-Vall d'Alba Km. 4
Tel: 902 495 000 Fax 964 350 033
12192 VILLAFAMÉS (Castellón)