Modelo: INDIC 80X80(A)
Códigos: 100244492 - V57000741
Absorción de agua: BIa - Porcelanico (E<=0.1%)
Grosor: 11.1 mm



MATE / MATT
DESTONIFICADO TONE VARIATIONS
RECTIFICADO RECTIFIED

DAPc.002.003
DECLARACIÓN AMBIENTAL
DE PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN
http://es.csostenible.net/dapc

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Grosor	11.1 MM	
Ancho	800 MM	
Largo	800 MM	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	<=0.5%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	<=0.5%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	<=0.6%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	<=0.5%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Fuerza de rotura	3302 N	>1300N*
Módulo de rotura	49.8571428571429 N/MM2	>=35N/mm2*
Resistencia a la abrasión	4 - 1500 Rev.	
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS
Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	Uso en pavimento tránsito intenso	
Código técnico-2	Suelos interiores secos	

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE
Normas de referencia: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN-51130 y ASTM C1028

Coeficiente dinámico de fricción	0.52	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

PACKING

Cajas	1.28 M2/CAJA	
Pallets	51.2 M2/PAL	
Unidades	0.64 M2/PIEZA	

Certificaciones del sistema

Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso.
No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.
En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladicidad del Código Técnico de la Edificación.
Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.
En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.
Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.
**Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado